

## PERFORMANCES

|  |      |
|--|------|
| Transmission U.V                         | 5 %  |
| Réflexion lumière visible                | 11 % |
| Transmission Lumière Visible             | 85 % |
| Energie solaire totale rejetée (chaleur) | 20 % |
| Ratio solaire                            |      |
| Réflexion                                | 10 % |
| Absorption                               | 8 %  |
| Transmission                             | 82 % |
| % Réduction Eblouissement                | NC   |
| Valeur "b" (coefficient d'ombrage)       | 0,91 |
| Valeur "g" (facteur solaire)             | 0,83 |
| Valeur "u" (EN673W/m <sup>2</sup> .°K)   | 5,70 |
| Emissivité                               | 0,89 |

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3MM 175 microns

|                                       |
|---------------------------------------|
| U.V Transmission                      |
| Visible light reflection              |
| Visible Light Transmission            |
| Total Solar Energy Rejected           |
| Solar Reflection                      |
| Solar Absorption                      |
| Solar Transmission                    |
| Glare Reduction                       |
| "b" Value (Shading coefficient)       |
| "g" Value (Solar heat gain coef.)     |
| "u" Value (EN673W/m <sup>2</sup> .°K) |
| Emissivity                            |

All values as applied to 3MM clear glass



### GARANTIE : 10 ans

Contre : Le craquèlement  
Le jaunissement  
La démétallisation

POSE INTERIEURE  
ADHESIF P.S.  
TRAITE ANTI-RAYURES "Cristal"

### CONSEILS D'APPLICATION\* (situation verticale)

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Simple Vitrage clair               | OUI |
| Simple Vitrage teinté              | OUI |
| Double Vitrage clair               | OUI |
| Double Vitrage teinté              | OUI |
| Double Vitrage Low-E (gaz)         | OUI |
| Simple Vitrage "stapid" clair      | OUI |
| Double Vitrage clair "stapid int." | OUI |

\* Voir précisions sur la fiche de :  
"SITUATION D'UTILISATION DES FILMS"

### WARRANTY : 10 years

Against : Peeling  
Cracking  
Demetallization

INTERNAL APPLICATION  
P.S. ADHESIVE  
SCRATCH RESISTANT COATING "Crystal"

### FILM TREATMENT RECOMMENDATIONS\* (vertical situation)

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Clear Single Pane            | YES |
| Tinted Single Pane           | YES |
| Clear Double Pane            | YES |
| Tinted Double Pane           | YES |
| Low-E clear double pane      | YES |
| Clear Laminated single pane  | YES |
| Clear double laminated glass | YES |

\* Use this chart in conjunction with our glass  
compatibility guidelines.