

PERFORMANCES

Transmission U.V	0,5 %
Réflexion lumière visible	8 %
Transmission Lumière Visible	73 %
Energie solaire totale rejetée (chaleur)	20 %
Ratio solaire	9 %
Réflexion	
Absorption	16 %
Transmission	75 %
% Réduction Eblouissement	17 %
Valeur "b" (coefficient d'ombrage)	0,85
Valeur "g" (facteur solaire)	0,72
Valeur "u" (EN673W/m ² .°K)	5,08
Emissivité	0,84

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3MM

U.V Transmission	
Visible light reflection	
Visible Light Transmission	
Total Solar Energy Rejected	
Solar Reflection	
Solar Absorption	
Solar Transmission	
Glare Reduction	
"b" Value (Shading coefficient)	
"g" Value (Solar heat gain coef.)	
"u" Value (EN673W/m ² .°K)	
Emissivity	

All values as applied to 3MM clear glass



GARANTIE : 5 ans

Contre : Le craquèlement
Le jaunissement
La démétallisation

WARRANTY : 5 years

Against : Peeling
Cracking
Demetallization

POSE INTERIEURE
ADHESIF P.S.
TRAITE ANTI-RAYURES "Cristal"

INTERNAL APPLICATION
P.S. ADHESIVE
SCRATCH RESISTANT COATING "Crystal"

CONSEILS D'APPLICATION* (situation verticale)

Simple Vitrage clair	OUI
Simple Vitrage teinté	OUI
Double Vitrage clair	OUI
Double Vitrage teinté	OUI
Double Vitrage Low-E (gaz)	PRUDENCE*
Simple Vitrage "stapid" clair	OUI
Double Vitrage clair "stapid int."	PRUDENCE*

FILM TREATMENT RECOMMENDATIONS* (vertical situation)

Clear Single Pane	YES
Tinted Single Pane	YES
Clear Double Pane	YES
Tinted Double Pane	YES
Low-E clear double pane	CARE*
Clear Laminated single pane	YES
Clear double laminated glass	CARE*

* Voir précisions sur la fiche de :
"SITUATION D'UTILISATION DES FILMS"

* Use this chart in conjunction with our glass
compatibility guidelines.