

PERFORMANCES

Transmission U.V	0.5 %
Réflexion lumière visible	7 %
Transmission Lumière Visible	57 %
Energie solaire totale rejetée (chaleur)	26 %
Ratio solaire	9 %
Réflexion	
Absorption	23 %
Transmission	68 %
% Réduction Eblouissement	NC
Valeur "b" (coefficient d'ombrage)	NC
Valeur "g" (facteur solaire)	NC
Valeur "u" (EN673W/m ² .°K)	NC
Emissivité	0,84

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3MM

U.V Transmission	
Visible light reflection	
Visible Light Transmission	
Total Solar Energy Rejected	
Solar Reflection	
Solar Absorption	
Solar Transmission	
Glare Reduction	
"b" Value (Shading coefficient)	
"g" Value (Solar heat gain coef.)	
"u" Value (EN673W/m ² .°K)	
Emissivity	

All values as applied to 3MM clear glass



GARANTIE : 5 ans

Contre : Le craquèlement
Le jaunissement
La démétallisation

POSE INTERIEURE
ADHESIF P.S.
TRAITE ANTI-RAYURES "Cristal"

CONSEILS D'APPLICATION* (situation verticale)

Simple Vitrage clair	OUI
Simple Vitrage teinté	OUI
Double Vitrage clair	OUI
Double Vitrage teinté	OUI
Double Vitrage Low-E (gaz)	PRUDENCE*
Simple Vitrage "stapid" clair	OUI
Double Vitrage clair "stapid int."	OUI

* Voir précisions sur la fiche de :
"SITUATION D'UTILISATION DES FILMS"

WARRANTY : 5 years

Against : Peeling
Cracking
Demetallization

INTERNAL APPLICATION
P.S. ADHESIVE
SCRATCH RESISTANT COATING "Crystal"

FILM TREATMENT RECOMMENDATIONS* (vertical situation)

Clear Single Pane	YES
Tinted Single Pane	YES
Clear Double Pane	YES
Tinted Double Pane	YES
Low-E clear double pane	CARE*
Clear Laminated single pane	YES
Clear double laminated glass	YES

* Use this chart in conjunction with our glass
compatibility guidelines.