

PERFORMANCES

Transmission U.V	1 %
Réflexion lumière visible	44 %
Transmission Lumière Visible	34 %
Energie solaire totale rejetée (chaleur)	66 %
Ratio solaire	40 %
Réflexion	35 %
Absorption	25 %
Transmission	65 %
% Réduction Eblouissement	0,41
Valeur "b" (coefficient d'ombrage)	0,35
Valeur "g" (facteur solaire)	4,60
Valeur "u" (EN673W/m ² .°K)	0,45
Emissivité	27 %
Réduction de la déperdition calorifique en hiver	

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3MM

U.V Transmission	1 %
Visible light reflection	44 %
Visible Light Transmission	34 %
Total Solar Energy Rejected	66 %
Solar Reflection	40 %
Solar Absorption	35 %
Solar Transmission	25 %
Glare Reduction	0,41
"b" Value (Shading coef.)	0,35
"g" Value (Solar heat gain coef.)	4,60
"u" Value (EN673W/m ² .°K)	0,45
Emissivity	27 %
Winter heat loss Réduction (winter)	

All values as applied to 3MM clear glass



GARANTIE : 5 ans

Contre : Le craquèlement
Le jaunissement
La démétallisation

SCELLEMENT PERIPHERIQUE OBLIGATOIRE
POSE INTERIEURE
ADHESIF P.S.
TRAITE ANTI-RAYURES "Cristal"

CONSEILS D'APPLICATION* (situation verticale)

Simple Vitrage clair	OUI
Simple Vitrage teinté	OUI
Double Vitrage clair	OUI
Double Vitrage teinté	PRUDENCE*
Double Vitrage Low-E (gaz)	PRUDENCE*
Simple Vitrage "stadip" clair	OUI
Double Vitrage clair "stadip int."	PRUDENCE*

* Voir précisions sur la fiche de :
"SITUATION D'UTILISATION DES FILMS"

WARRANTY : 5 years

Against : Peeling
Cracking
Demetallization

EDGE SEALING IS REQUIRED
INTERNAL APPLICATION
P.S. ADHESIVE
SCRATCH RESISTANT COATING "Crystal"

FILM TREATMENT RECOMMENDATIONS* (vertical situation)

Clear Single Pane	YES
Tinted Single Pane	YES
Clear Double Pane	YES
Tinted Double Pane	CARE*
Low-E clear double pane	CARE*
Clear Laminated single pane	YES
Clear double laminated glass	CARE*

* Use this chart in conjunction with our glass compatibility guidelines.