

## PERFORMANCES

|  |      |
|--|------|
| Transmission U.V                         | 1 %  |
| Réflexion lumière visible                | 82 % |
| Transmission Lumière Visible             | 10 % |
| Energie solaire totale rejetée (chaleur) | 80 % |
| Ratio solaire                            | 68 % |
| Réflexion                                | 23 % |
| Absorption                               | 9 %  |
| Transmission                             | 9 %  |
| % Réduction Eblouissement                | 88 % |
| Valeur "b" (coefficient d'ombrage)       | 0,23 |
| Valeur "g" (facteur solaire)             | 0,20 |
| Valeur "u" (EN673W/m <sup>2</sup> .°K)   | NC   |
| Emissivité                               | NC   |

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| U.V Transmission                      | 1 %  |
| Visible light reflection              | 82 % |
| Visible Light Transmission            | 10 % |
| Total Solar Energy Rejected           | 80 % |
| Solar Reflection                      | 68 % |
| Solar Absorption                      | 23 % |
| Solar Transmission                    | 9 %  |
| Glare Reduction                       | 88 % |
| "b" Value (Shading coefficient)       | 0,23 |
| "g" Value (Solar heat gain coef.)     | 0,20 |
| "u" Value (EN673W/m <sup>2</sup> .°K) | NC   |
| Emissivity                            | NC   |

Données à partir d'un film appliqué sur un vitrage clair de 3MM

All values as applied to 3MM clear glass



**GARANTIE : 8 ans** application intérieure  
**5 ans** application extérieure  
 Contre : Le craquelèment  
 Le jaunissement

**WARRANTY : 8 years** internal application  
**WARRANTY : 5 years** external application  
 Against : Peeling  
 Cracking

POSE INTERIEURE OU EXTERIEURE  
 ADHESIF P.S.

INTERNAL OR EXTERNAL APPLICATION  
 P.S. ADHESIVE

**CONSEILS D'APPLICATION\***  
 (situation verticale)

**FILM TREATMENT RECOMMENDATIONS\***  
 (vertical situation)

|                |     |
|----------------|-----|
| POLYCARBONATE* | OUI |
|----------------|-----|

|                |     |
|----------------|-----|
| POLYCARBONATE* | YES |
|----------------|-----|

\* Excepté un polycarbonate traité anti-rayures ou hydrophobe

\* Except of a polycarbonate with S.R. coating

\* Voir précisions sur la fiche de :

\* Use this chart in conjunction with our glass compatibility guidelines.

"SITUATION D'UTILISATION DES FILMS"