

## Návod na údržbu XPEL Protection Filmu

Chcete-li zachovat vzhled polepené plochy co nejdéle, dodržujte několik jednoduchých pravidel:

- Počkejte s mytím vozu 48 hodin po instalaci
- Odstraňujte hmyz či jiné skvrny co nejdříve po jejich zjištění běžným odstraňovačem dehtu.
- Používejte pouze měkké froté utěrky nebo utěrky z mikrovlákna
- Odolné skvrny lze odstranit 99% isopropyl alkoholem. Důkladně omyjte plochy, kde jste použili isopropyl.
- Polepované plochy ochraňujte speciální politurou XPEL PPF Sealant minimálně jednou za 3 měsíce.
- Lehké škrábance ve filmu se sami ztratí během 20 až 30 minut při pokojové teplotě. V chladnějších podmínkách, nebo pro urychlení procesu, zalijeme teplou vodou (50°C) na postiženou oblast.
- Neotírejte nebo nedrhňte film na přímém slunečním svitu nebo když film je plocha rozpálená
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky na polepenou plochu
- Nepoužívejte barvené auto vosky na polepenou plochu
- Pro ochranu filmu je speciálně navržen XPEL PPF Sealant tmel, aby vytvořil co nejsilnější bariéru proti olejům, naftovému kouři a pylu a dalším znečišťujícím látkám, které mohou způsobit zmatnění filmu

### Odstranění filmu

Doporučuje se profesionální odstranění filmu. Pokud není možné profesionální odstranění, může být film odstraněn následujícím způsobem:

- Zahřejte film s horkovzdušnou pistolí nebo fénem, aby se uvolnilo lepidlo (70-80°C je doporučená teplota pro tento proces). Udržujte zdroj tepla dostatečně daleko od filmu tak, aby nedošlo k poškození filmu nebo laku.
- Nadzdvihněte nehtem jeden roh filmu.
- Vytáhněte filmu směrem k sobě v malém úhlu, menším než 45 ° (viz obrázek). Tento úhel je důležité zajistit, aby lepidlo zůstalo na filmu a ne na laku. Odstraňte film z vozu.
- Pokud zůstane nějaké lepidlo na ploše, odstraňte jej pomocí odstraňovače lepidel OFFka.

